

VARILLA CORRUGADA



ACEROS COMERCIALES
VITA

La Varilla cumple con los más altos estándares de calidad, apegados a las normas nacionales e internacionales. **NMX-B-506-CANACERO-2011, ASTM-A615M y ASTM-A706M** Para cada producto se expide un certificado de calidad asegurando el cumplimiento de acuerdo a la norma correspondiente.

VARILLA CORRUGADA R-42

| n° | Diametro | | Peso | | N° aprox de varillas x ton | Propiedades de Doblado |
|----|----------|------|--------|------|----------------------------|------------------------|
| | pulg | mm | lb/pie | kg/m | | Diametro de mandril |
| | a | | | | | |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 0.38 | 0.56 | 150 | 3.5 d |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 0.67 | 0.99 | 84 | 3.5 d |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 1.04 | 1.55 | 53 | 3.5 d |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 1.5 | 2.24 | 37 | 5.0 d |
| 8 | 1 | 25.4 | 2.67 | 3.98 | 21 | 5.0 d |
| 10 | 1 1/4 | 31.8 | 4.71 | 6.23 | 13 | 7.0 d |
| 12 | 1 1/2 | 38.1 | 5.99 | 8.94 | 9 | 8.0 d |

VARILLA CORRUGADA GRADO 6000

| N° | Diametro | | Peso | N° aprox de varillas x ton | Equivalencias con R-42 |
|-----|----------|-----|-------|----------------------------|------------------------|
| | pulg | mm | kg/m | | |
| 1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.149 | 1253 | alambron 1/4' |
| 2 | 1/4 | 6.4 | 0.248 | 667 | 5/16 |
| 2.5 | 5/16 | 7.9 | 0.388 | 343 | 3/8 |



Telefono
(55) 76012399



Email.
ventas@acerosvita.com



Address.
Cuautitlán Izcalli, Mexico

